



Ficha Técnica

HEMPEL BRICK VARNISH 06P03

DESCRIPCION

Tratamiento para obra vista basado en resinas acrílicas termoplásticas, en disolventes orgánicos. Forma una película dura, repelente al agua y resistente a la luz solar. Clasificado grupo h) según la Directiva 2004/42/CE.

USO RECOMENDADO

Como consolidante y protector impermeabilizante incoloro de superficies de hormigón, revoco, piedra, ladrillo u otros substratos absorbentes, en interiores y exteriores.

DATOS TECNICOS

Aspecto	Brillante
Color	Incoloro. Transparente.
Volumen de sólidos	27±2%
Rendimiento teórico	10 m ² /litro a 25 micras
Peso específico	0,9 Kg/litro
Secaje al tacto	25 minutos a 20°C
Punto de inflamación	>30°C
COV	650 gr/litro

APLICACION

Método	Brocha/Rodillo
Dilución	Ver página siguiente
Diluyente	THINNER 08080
Limpieza	THINNER 08080
Intervalo de repintado	Mín:1 h. a 20°C Máx:No tiene

Edición: Junio 2005

HEMPEL

Ficha Técnica



PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA RECOMENDADO

OBRA NUEVA:

Hormigón

- Dejar fraguar completamente (28 días mínimo)
- Eliminar lechada de fraguado y eventuales eflorescencias, mediante chorro de agua y abrasivo o chorro de agua a alta presión (200 Kg/cm² aprox.)
- Si se ha utilizado abrasivo, lavar con agua dulce para eliminar residuos
- Dejar secar.

Revoco, piedra, ladrillo, etc.

- Eliminar el polvo y otros productos mal adheridos

Aplicación

- Aplicar una capa de HEMPEL BRICK VARNISH 06P03 diluido entre un 30-40% con THINNER 08080, dependiendo de la porosidad del sustrato, para sellar la superficie
- Aplicar una o más capas de HEMPEL BRICK VARNISH 06P03 sin diluir o la pintura de acabado especificada

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO:

Superficies envejecidas

- Eliminar aceite, grasa y suciedad con HEMPEL'S NAVI WASH 99330 (ver ficha técnica)
- Eliminar sales, residuos de 99330 y otros contaminantes, con agua dulce a presión. Dejar secar.
- Eliminar el polvo y otros materiales mal adheridos
- Aplicar una capa de HEMPEL BRICK VARNISH 06P03 diluido entre un 30-40% con THINNER 08080, dependiendo de la porosidad del sustrato, para sellar la superficie
- Aplicar una o más capas de HEMPEL BRICK VARNISH 06P03 sin diluir o la pintura de acabado especificada

Superficies tratadas con cal, pintura cementosa o similares

- Si la capa de cal, pintura cementosa o similar es muy gruesa, se recomienda eliminarla. Si es delgada y mantiene buena adherencia e integridad, eliminar las partes mal adheridas
- Proceder a continuación como en el apartado anterior

Nota:

HEMPEL BRICK VARNISH 06P03 es sólo para uso profesional.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

Junio 2005

(06P03-00000-00901)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.